

PRODUCT DATA

Zinsser Bulls Eye 1-2-3®

BESCHREIBUNG

100% Acrylharz wasserbasiertes Fleckenversiegelungsmittel & Haftgrundmittel für innen und aussen

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Schnelltrocknend – haftet auf glänzende Oberflächen ohne vorheriges Schleifen oder Mattieren - Rostschutzbeschichtung – widerstandsfähig gegen Schimmel & Pilze auf Trockenfilm - hohe pH Beständigkeit – versiegelt übliche Graffiti-Flecken – verträglich mit Öl- und Dispersionsdeckfarben.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Das Produkt kann aufgetragen werden auf Innen- und Aussenwände, Decken, Türe, Rahmen, Unterbau, Reling und sonstige streichbare Oberflächen. Bulls-Eye 1-2-3 haftet auf Holz, Putz, Beton, Glanzlackfarben, Holzfaserplatten, Glas und Fliesen. Das Produkt sorgt für eine Rostschutzbeschichtung auf Eisenreling, Stahlrahmen, Rohre, usw. Es ist widerstandsfähig gegen Schimmel- und Pilzwachstum auf Trockenfilm in einer feuchten und nassen Umgebung. Es ist beständig gegen hohe pH Werte (bis 12.5) in Oberflächen wie Putz, Gussbeton, Betonblock und Stuck. Es versiegelt saugende Oberflächen und sperrt die meisten Flecken in der Grundsicht ab (Graffiti, Fett, Rost, Gerbstoff in Zeder & Kiefer, Kreosot und Asphaltflecken). Bestimmte Flecken können zwei Schichten erfordern.

Untergründe innen: neue oder vorgestrichene trockene Wände, ausgehärteter Putz, Zement, Gussbeton, Betonblock, Stuck, Holz (Fichte, Tanne, Birke, Eiche und Sperrholz), Aluminium, Eisen, Stahl und verzinkter Metall, PVC, glänzende Lamine und andere Innenoberflächen.

Untergründe aussen: angewiesen für sämtliche Holzarten (neue oder vorgestrichene, Fichte, Zeder, Kiefer, Sperrholz und unter Druck behandeltes Holz), Holzfaserplatte, Metall (Aluminium, Stahl, Eisen und verzinkter Metall), PVC, Faserglas, Mauerwerk (Stuck, Betonblock, Gussbeton und Ziegel).

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad:	Seidenglanz (Glanz 60°: 23%)
Farbton:	Hellweiss
Dichte:	1.26 g/cm ³
Viskosität:	100 - 110 KU
Feststoffgehalt:	In Volumen: 34.0%
	In Gewicht: 50.5%
Empfohlene Schichtdicke:	Nassfilm: 80 - 110 Mikron
	Trockenfilm: 30 - 40 Mikron
Flammpunkt:	80°C
VOC-Wert max.:	4 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	4 g/l max.
Kategorie:	A/g
EU Termin Wert:	50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Trockenzeiten	20°C/50% r.F.
Klebfrei:	35 Minuten
Überstreichbar:	1 Stunde
Durchgehärtet:	7 Tage

Ergiebigkeit

Theoretisch: 9 - 12 m²/L

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

Zinsser Bulls Eye 1-2-3®

Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrundes und Materialverlust während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen sauber, trocken, fest und staubfrei sein ohne Schmutz, zuviel abkreibendes Material, Russ, Fett, Öl, Wachs, Schimmel, Tapetklebemittel oder sämtliche Unreinigkeiten welche die Haftung beeinträchtigen können. Wenn nicht sicher, immer die Oberfläche waschen mit einer Lösung von Haushaltsammoniak und Wasser oder einer entsprechenden Reinigungslösung. Sämtliche nicht gut haftende Beschichtungen entfernen. Restliche Farbfilmcken glatt abschleifen. Das ausgesetzte Aussenholz leicht schleifen mit 80 bis 100 Korn Schleifpapier um nicht haftende oder verwitterte Holzfaser zu entfernen. Man wird versuchen die anwesenden Flecken zu entfernen mit Waschen, Schleifen, Abkratzen, usw.

Die Schimmel mit einem geeigneten pilzetötenden Stoff wie Rust-Oleum FK 111 entfernen. Den Rost entfernen und Metalloberflächen sowie neue verzinkte Untergründe reinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel wie Rust-Oleum ND14. Auf Holz wird man erst die Knasten stellenweise grundieren mit Zinsser B-I-N® Primer-Sealer, ehe man die ganze Oberfläche mit Bulls Eye 1-2-3 grundiert.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor und während der Verwendung kräftig umrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel: Einen Pinsel aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Pinsel verwenden. Nicht verdünnen.

Roller: Einen Pinsel aus Nylon, Polyester oder einen synthetischen Pinsel verwenden. Nicht verdünnen.

Luftpistole: Verdünnen mit höchstens 10% Wasser. Druck: 2 - 4 Bar.

Airless Gerät: Düse: 0.015 - 0.017 inch.
Druck der Flüssigkeit: 140 - 175 Bar. Nicht verdünnen.

Reinigung: (Warmes) Wasser. Wenn die Geräte angetrocknet sind, diese nachts aufweichen lassen in einer 1:4 Lösung von Ammoniak und Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Auftragen wenn die Luft- und Oberflächentemperatur zwischen 10° und 32°C liegt und bei einer relativen Feuchtigkeit zwischen 10 und 70%. Der Feuchtigkeitsgehalt vom Untergrund darf 12% nicht überschreiten.

BEMERKUNGEN

Bulls Eye 1-2-3 ist nicht geeignet zur Versiegelung von starken Wasserflecken oder zur Verwendung auf Fussböden, Decken, Dachflächen oder Oberflächen die unter Wasser oder ständig mit Wasser in Kontakt kommen können.

SICHERHEIT

Siehe das Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht im direkten Sonnenlicht bei Temperaturen zwischen 5° and 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu