

## PRODUKT DATEN

## NR.1 GRÜNER ABBEIZER

### BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Nr.1 Grüner Abbeizer ist ein sehr wirksames anstrichanlösendes /angreifendes Material ohne Methylenchlorid.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM® Nr.1 Grüner Abbeizer wird verwendet um schnell Altanstriche oder Leim(reste) zu entfernen.

RUST-OLEUM® Nr.1 Grüner Abbeizer ist entwickelt worden zum Entfernen von allen Sorten Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack und den meisten Zweikomponentenanstrichen auf Metall-, Mineral- und Holzuntergründe.

RUST-OLEUM® Nr.1 Grüner Abbeizer enthält keine Methylenchloride, NMP, Säure, Alkali, Biozide und Konservierungsmittel. Es wird Metall-, Mineral- und Holzuntergründe nicht angreifen.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Transparente, thixotrope Schicht  
Zusammensetzung: Spezielles Lösungsmittelgemisch und Paraffinwachs  
VOC (W/W): 900 g/l

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 300 - 500 g/m<sup>2</sup> ≈ 2 - 4 m<sup>2</sup>/l  
Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Lose Anstriche so gut wie möglich wegschaben.

Gebinde vorsichtig öffnen. Dose kann unter leichtem Druck stehen.

Eine dicke, gleichmäßige Schicht RUST-OLEUM Grüner Abbeizer mit einem Pinsel (flach oder rund) auftragen. Keine synthetische Pinsel verwenden.

Das Abbeizmittel 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und danach den Altanstrich mit Schaber oder Spachtelmesser entfernen.

Dicke Schichten und manche (Zweikomponenten) Anstriche können eine zusätzliche Behandlung erforderlich machen.

Nach Gebrauch die Oberfläche reinigen mit einem Reinigungsmittel (z.B. ND14) oder reinem Wasser und vor Gebrauch einer Beschichtung völlig trocknen lassen.

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 5 und 25°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 85%.

### BEMERKUNGEN

RUST-OLEUM Grünes Super Abbeizmittel kann Kunststoffe wie PVC, Polystyrol usw. angreifen. Im Zweifelsfall immer eine Verträglichkeitsprüfung durchführen.

### SICHERHEIT

Nicht in der unmittelbaren Nähe von Feuer, heißen Oberflächen oder Schweiß arbeiten verwenden. Nicht rauchen. Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 25°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

Rust-Oleum France S.A.S  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

Rust-Oleum UK Ltd.  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)