

PRODUKT DATEN

FASSIPRIM AQUA

BESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare, Feuchtigkeitsregulierende Grundanstrich für dauerhaften Schutz bei Außen- und Innenarbeiten.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Fassiprim Aqua hat als Bindmittel eine wasserverdünnbare Alkydemulsion, besitzt einen hervorragenden Verlauf und einen niedrigen VOC Gehalt (< 60 g/l).

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Fassiprim Aqua kann verwendet werden als Grundanstrich auf all rohe Holzarten und für gereinigte und tragfähige Altbeschichtungen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Seidenglanz
Farbe:	Weiß and Farbtöne durch Mathymix / ColourShop
Dichte:	± 1,3 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 36%
	In Gewicht: ± 50%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbrauch: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: ± 35 Mikron (Verbrauch: 10 m ² /l)
VOC (W/W):	5 g/l (Weiß)
Flammpunkt (DIN53213):	Kein

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	1½ Stunde
Griffest:	4 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 10 m ² /l
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Neuanstriche

Die Untergrund soll trocken, sauber und Öl- und Fettfrei sein.

Verwittertes Holz soll entfernt werden bis zum intakten Holz.

Für absorbierende Untergründe wie Fichten- und Kiefernholz soll eine zusätzliche Grundierungsschicht verwendet werden.

Altanstriche

Sauber machen, entfetten und schleifen. Lockere, abblätternde oder gerissene Anstrichschichten sollen entfernt werden. Kahle Stellen sollen wie bei Neuanstriche behandelt werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

FASSIPRIM AQUA

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself: Bis zu max. 5% Wasser.

Roller: Bis zu max. 5% Wasser.

Druckluftspritz- verfahren: Düse: 1,5 - 2 mm / Druck: 2 - 3 Bar.
Verdünnung 10 - 15% Wasser.

Airless spritzen: Düse: 0,013 inch / Druck: 120 - 150 Bar.
Verdünnung 3% Wasser.

Reinigung: Warmes Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

10 - 30 Grad C. Relative Feuchtigkeit < 80%.

Temperatur der Untergrund mindestens 3 Grad C oberhalb den Taupunkt.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com