

## PRODUKT DATEN

## MURFILL RENOVATION PAINT

### BESCHREIBUNG

Matte und dauerhaft elastische Renovierungsfarbe. Ideal für die Renovierung und Dekoration von historischen und neuen Gebäuden.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Elastisch – dauerhaft elastisch bis  $-30^{\circ}\text{C}$  – sehr mattes Aussehen – ausgezeichneter Widerstand gegen Verschmutzung dank der außerordentlichen Formel – wasserdampfdurchlässig – ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Beschichtung von Putzfassaden und Betonbauten.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Matt (Glanzgrad $60^{\circ}$ : $\pm 4\%$ / $85^{\circ}$ : $\pm 3\%$ )
Farbe:	Weiß + Mischmaschine-Farbtöne (Pastelltöne)
Dichte:	1,33 - 1,37 g/cm <sup>3</sup> (weiß)
Feststoffgehalt:	In Volumen: 47 - 50% In Gewicht: 60 - 63%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 150 Mikron (Ergiebigkeit : 200 g/m <sup>2</sup> ) Trockenfilm: 70 Mikron (Ergiebigkeit: 200 g/m <sup>2</sup> )
Flammpunkt:	Nicht entzündlich
VOC-Wert max.:	30 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	30 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

**Trockenzeiten:** 20°C / 50 % R.F.

Klebfrei:	45 Minuten
Griffest:	$\pm 8$ Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	2 Tage

### Ergiebigkeit

Normale Ergiebigkeit : mindestens 400 g/m<sup>2</sup>.

- Mit Pinsel oder Rolle: 200 - 300 g/m<sup>2</sup> pro Schicht, abhängig von dem Anwendungsverfahren und dem Untergrund.
- Mit Airless: 200 - 500 g/m<sup>2</sup> pro Schicht, abhängig von dem Anwendungsverfahren und dem Untergrund.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf alte, bereits gestrichene Untergründe (in gutem Zustand) direkt auftragen, nach gründlichem Abbürsten.

Kreidende Farben oder ungestrichene Untergründe vorab behandeln mit Fixonal oder mit Pegafix.

Auf glatte, nicht poröse Untergründe eine Schicht Pegalink Weiß oder eine Schicht Noxyde (mit Ausnahme der weißen Farbe) verdünnt mit  $\pm 20\%$  Wasser streichen.

Risse < 0,5 Mm breit: auffüllen mit Murfill Renovation Paint.

Risse > 0,5 Mm breit: dichten mit Mur-Filler.

### HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## MURFILL RENOVATION PAINT

### VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	Unverdünnt auftragen.
Roller:	Unverdünnt auftragen.
Druckluftspritz- verfahren:	Nicht möglich.
Airless spritzen:	Düse : 13 - 15 / Druck: 200 Bar.
Reinigung:	Wasser

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Temperatur mindestens 5°C und R.F. höchstens 80%.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in geschlossener Originalverpackung, wenn gelagert in einem trockenen und gut ventilierten Raum, nicht in der vollen Sonne, und bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)