

PRODUKT DATEN

PARACEM EFFECTS SAND/SABLE

BESCHREIBUNG

Acrylatdispersionsfarbe mit feiner Sandstruktur für Anwendung auf Innenwänden.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Lange offene Zeit (2 - 3 Stunden) - keine Neigung zu Ansätzen - spritzfrei - sehr gut deckend - geruchsarm - geschlossene Filmstruktur - der Sand bleibt homogen im Gebinde und demzufolge wird Bodensatzbildung verhindert.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Ästhetische Verschönerung auf den meisten mineralischen Untergründen (Putz, Mauerziegel, Beton); ebenso auf Glasfaser anwendbar.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Feine Sandstruktur
Farbe:	Mischmaschine-Farbtöne: Base P + Base TR
Dichte:	Ca. 1,4 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 30%
	In Gewicht: ± 48%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 90 Mikron (Verbrauch: 8 m ² /kg)
	Trockenfilm: ± 27 Mikron (Verbrauch: 8 m ² /kg)
VOC (W/W):	Max. 270 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	4 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	± 1 Tag

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 8 m ² /kg
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Wände in schlechtem Zustand: alte Farbschichten oder nicht haftenden Putz sorgfältig entfernen; gut mit einer Drahtbürste abreiben. Größere Ausbesserungen mit Zementmörtel oder Pegacrete. Für kleine Ausbesserungen bereitet man einen Mörtel von Paracem Quarz mit feinem Quarzsand. Nach Trocknung wird diese Ausbesserung mit Pegafix vorbehandelt. Risse mit Elastofill abdichten.

Alte gereinigte Farbschichten in gutem Zustand und leicht poröse Oberflächen können direkt mit Paracem Effects Sand / Sable überstrichen werden. Poröse Oberflächen müssen zuerst mit Paracem Effects Primer imprägniert werden. Feuchtigkeits- und Nikotinflecke mit Pegaprim Isofix oder Pegamat RL isolieren.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Kreuzweise mit einer Paracem Effects Bürste auftragen.
Roller:	Nicht zutreffend.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN PARACEM EFFECTS SAND/SABLE

Druckluftspritz- verfahren: Nicht zutreffend.

Airless spritzen: Nicht zutreffend.

Reinigung: Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindestens 5°C / maximal 80 % R.F.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com