

## PRODUKT DATEN

## PEGARUST

### BESCHREIBUNG

Korrosionsschutzanstrich auf Basis von lösungsmittelverdünnbaren Hochpolymeren.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht - zäh elastisch - frei von Bleiverbindungen und Zinkchromat - äußerst dauerhaft und ausgezeichneter Widerstand gegen Luftverunreinigung - trocknet sogar in feuchten Witterungsverhältnissen - ausgezeichnete Substratbefeuchtung - Haftung auch auf feuchten Untergründen - kann in dicken Schichten aufgetragen werden.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf Eisen, verzinktem Stahl, Aluminium, Zink, etc.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Glänzend (Glanz 60°: ± 70%)
Farbe:	Beigegrau, Graugrün, Rot
Dichte:	Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	In Volumen: 46 ± 2% In Gewicht: 55 ± 2%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 370 - 425 Mikron (Verbrauch: 2,7 m <sup>2</sup> /l) Trockenfilm: ± 170 - 195 Mikron (Verbrauch: 2,7 m <sup>2</sup> /l)
Flammpunkt (DIN53213):	28°C
VOC-Wert max.:	500 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	500 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
<b>Trockenzeiten:</b>	20°C/50% rel. L.
Überstreichbar:	24 - 48 Stunden
Durchgehärtet:	± 1 Woche

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: ± 2,7 m<sup>2</sup>/l per Schicht (es wird empfohlen, um 2 Schichten anzuwenden).  
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Wenn nötig entfetten. Die üblichen Entrostungsverfahren anwenden (Strahlen bis Sa2, Schleifen St3). Auf einen feuchten Untergrund muss die erste Schicht mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.

### HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

### VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel: Ja. Unverdünnt auftragen.

Roller: Ja. Unverdünnt auftragen.

Druckluftspritz- verfahren: Nein.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## PEGARUST

Airless spritzen: Düse: 018 - 021 / Druck: 200 - 220 Bar. Unverdünnt auftragen.

Reinigung: Thinner 22.

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Kann bei feuchtem Wetter aufgetragen werden. Mindestumgebungstemperatur: -5°C.

### BEMERKUNGEN

Auf neue verzinkte Oberflächen und neuem Zink erst Pegacryl Metal Primer verwenden.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)