

## PRODUKT DATEN

## DURBOCEM

### BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe für innen und außen.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bildet einen starke Bindung mit dem feuchten Untergrund.
- Kann auf k Reidende Untergründe aufgetragen werden.
- Bildet eine starke Bindung mit Zementuntergründen.
- Enthält Zement, demzufolge ist Durbocem äußerst geeignet für eine Anwendung auf feuchten Untergründen.
- Kann mit Paracem überstrichen werden (wenn der Untergrund trocken ist).

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Beschichtung für feuchte Mauerwerke und Keller.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Matt (Glanz 60°: 2%)
Farbe:	Weiß
Dichte:	1,24 - 1,28 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	In Volumen: 28 - 40%
	In Gewicht: 61 - 63%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 500 Mikron (Verbr.: 2 m <sup>2</sup> /l)
	Trockenfilm: 200 Mikron (Verbr.: 2 m <sup>2</sup> /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	500 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	500 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

<b>Trockenzeiten:</b>	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	2 Stunden
Griffest:	2 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	24 Stunden

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	1,5 - 3 m <sup>2</sup> /l (Gesamtverbrauch, 2 Schichten)
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Kreidende Flächen mit einer Stahlbürste reinigen. Undichtigkeiten mit einem speziellen Schnellzement abdichten mittels Glättkelle oder Traufel. Erhärten lassen.

### HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

### VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Feste Borstenpinsel.
Roller:	Mohairrolle.
Reinigung:	Lackbenzin.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## DURBOCEM

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer gut belüfteten Umgebung auftragen.

### BEMERKUNGEN

- Erste Schicht: den Untergrund mit einem festen Borstenpinsel vorstreichen. Mauer in schlechtem Zustand bis zur Sättigung beschichten. Zweite Schicht: nach 24 Stunden mit Pinsel oder Roller eine Endschicht auftragen.
- Da es sich um spezifische Anwendungen handelt (z.B. Anwendung in Kellern), müssen die Räume sehr gut belüftet werden, auch während der ersten Wochen nach der Anwendung.
- Durbocem hält Salzausblühungen nicht zurück, ist nicht beständig gegen Grundwasserdruck, und deswegen, ist es kein Wasserdichtungsprodukt.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)