

## PRODUKT DATEN

## MUR-FILLER

### BESCHREIBUNG

Elastische Fugenpaste auf Basis von in Wasser dispergierten Hochpolymeren.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohe Füllkraft - elastisch - nicht schleifbar (enthält Quarz).

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Murfills-Systems:

- Ausbessern von Fugen und Rissen in Innen- und Aussenmauern, z.B. Dichten von aktiven und nicht-aktiven Rissen und Fugen in Mauerwerk, Beton und Zementbekleidungen.
- Füllen von Fugen an Fenster- und Türrahmen.
- Fugen von Bodenfliesen auf Terrassen (Oberfläche muss trocken sein!)

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Leichte Quartzstruktur
Farbe:	Weiß
Dichte:	± 1,48 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 69%
	In Gewicht: ± 79%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 10 mm (Verbr.: 15 kg/m <sup>2</sup> )
	Trockenfilm: ± 6.9 mm (Verbr.: 15 kg/m <sup>2</sup> )
VOC (W/W):	Max. 5 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	Trifft nicht zu

<b>Trockenzeiten:</b>	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 16 Stunden (8 mm Naßschichtdicke)
Griffest:	± 18 Stunden (8 mm Naßschichtdicke)
Überstreichbar:	Mindestens 1 Tag
Durchgehärtet:	± 1 Woche

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 50 - 60 cm Fugenlänge pro Kartusche ≅ 1 cm Fugentiefe für eine Fuge in V-Form.
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Risse V-förmig aufschleifen, abstauben und mit Primer 44 (verdünnt mit 30% Thinner 22), mit Vernac (verdünnt mit 10% Thinner 22) oder mit Pegafix imprägnieren.

### BEMERKUNGEN

Enthält Quarz, ist also nicht geeignet als Spachtelmasse.  
Handspritzpistole für Kartusche: die Öffnung der Kartusche der gewünschten Fugenbreite anpassen.

Reinigung der Geräte: Wasser

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Auftragen bei trockenem Wetter und mindestens 5°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## MUR-FILLER

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum France S.A**

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)