

PRODUKT DATEN

PARAFIX

BESCHREIBUNG

Farbloses Imprägnierungsprodukt auf Basis von Acrylatdispersionen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünnbaren Farben auf porösen Untergründen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf verschiedenen porösen Oberflächen, bevor diese mit wasserverdünnbaren Farben gestrichen werden. Grundschrift für Paracem und Paracem Semi-Gloss.

Fixierungsschicht auf verwitterten, bituminösen Oberflächen, bevor diese mit Dakfill New oder Dac Alu überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Glänzend (Glanz 60°: ± 90%)
Farbe:	Farblos
Dichte:	1,0 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 27 - 29%
	In Gewicht: 27 - 29%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: 28 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
VOC (W/W):	Max. 40 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	1,5 Stunden
Griffest:	4 Stunden
Überstreichbar:	1 Tag
Durchgehärtet:	1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	5 - 10 m ² /l
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nicht auf Faserzementplatten auftragen: in diesem Fall Primer 44 verwenden.

Nicht auf leicht porösen Oberflächen wie Putz auftragen: in diesem Fall Pegafix verwenden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	Unverdünnt auftragen.
Roller:	Unverdünnt auftragen.
Übliche Spritzpistole:	Unverdünnt auftragen.
Airless spritzen:	Unverdünnt auftragen. Düse: 011 - 015 / Druck: 180 - 200 Bar.
Reinigung:	Wasser.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PARAFIX

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindestens 5°C / höchstens 80 % R.F.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com