

PRODUKT DATEN

PEGAFIX

BESCHREIBUNG

Farbloses Imprägnierungsprodukt auf der Basis von Acrylathydrosolen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohe Haftfähigkeit.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf verschiedenen porösen und leicht kreidenden Oberflächen vor der Behandlung mit Wasserverdünnbaren Anstrichen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Glänzend (Glanz 60°: > 80%)
Farbe:	Farblos
Dichte:	1,0 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 14 - 16%
	In Gewicht: 14 - 16%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: 15 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
VOC (W/W):	0 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	1 Stunde
Griffest:	4 Stunden
Überstreichbar:	2 - 4 Stunden, abhängig vom Gebrauch
Durchgehärtet:	± 24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	Stark saugende Untergründe (Beton, Backsteine): 5 - 10 m ² /l. Wenig saugende Untergründe (Putz, poröse Innenfarben): 15 - 20 m ² /l.
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Untergrund sorgfältig entstauben und/oder säubern
Lose Putzteile mechanisch entfernen, so daß eine tragfähige Oberfläche entsteht und demzufolge eine optimale Haftung möglich ist oder im Voraus eine Haftprobe durchführen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Unverdünnt auftragen.
Roller:	Unverdünnt auftragen.
Druckluftspritz- verfahren:	Ja.
Airless spritzen:	Düse: 11 - 15 / Druck: 200 Bar
Reinigung:	Wasser.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PEGAFIX

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindestes 5°C und höchstens 90% R.F.

BEMERKUNGEN

- Eventuelle, getrocknete Flecken Pegafix (auf Fenster, Böden, etc.) können mit Thinner 22 entfernt werden.
- Bei Verwendung auf kreidenden Untergründen immer die Haftfähigkeit prüfen.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com