

## PRODUKT DATEN

## FASSITEK

### BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiges Holzveredelungsprodukt auf Basis von speziellen Alkydharzen.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Transparent und UV beständig - hebt die Maserung hervor - tiefe Imprägnierung des Holzes - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit - optimale Diffusionsfähigkeit, daher keine Gefahr von Blasenbildung oder Abplatzungen - optimale Oberflächenpflege - nicht filmbildend.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Ästhetische- und Schutzimprägnierung von Innen- und Außenholz. Bemerkung: farbloses Fassitek nur für Innenarbeiten verwenden.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Satin
Farbe:	10 Holztöne + farblos (siehe Farbkarte)
Dichte:	0,87 - 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 30%
	In Gewicht: ± 38%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m <sup>2</sup> /l)
	Trockenfilm: ± 30 Mikron (Verbr.: 10 m <sup>2</sup> /l)
VOC (W/W):	Max. 560 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C

<b>Trockenzeiten:</b>	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 3 Stunden (15 m <sup>2</sup> /l)
Griffest:	± 3 Stunden (15 m <sup>2</sup> /l)
Überstreichbar:	24 Stunden

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 10 - 15 m <sup>2</sup> /l pro Schicht, je nach Saugfähigkeit des Holzes
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Rohes Holz: schleifen, entstauben Exotisches Holz anschließend mit Lackbenzin und Afzeliaholz mit Ammoniakwasser entfetten.

Beschichtete Oberflächen: schleifen bis auf die rohe nicht grundierte Holzfasern und entstauben.

Fassitek Altbeschichtung: den Untergrund reinigen mit Lackbenzin, danach 2 bis 3 dünne Schichten auftragen.

Um einen gleichmäßigen Glanzgrad (Satin) zu bekommen, 1 bis 2 Schichten Fassitop auftragen.

### HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

### VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinselfest: Vorzugsweise unverdünnt auftragen.

Roller: Ja.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## FASSITEK

Druckluftspritz- verfahren: Ja.

Airless spritzen: Düse: 09 - 013 / Druck: 150 Bar

Reinigung: Lackbenzin oder Thinner 22

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum France S.A**

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)