

PRODUKT DATEN

PEGAMAT RL

BESCHREIBUNG

Geruchsarmer Lösungsmittelhaltiger Lack auf Basis von Acrylharzen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Gute Deckfähigkeit - nicht vergilbend - spannungsarmer Film - unverseifbar - matter Film ohne Ansätze - isoliert Nikotin- und feuchte Flecken und zahlreiche Farbstoffe - auch geeignet für Hartschaumdämmplatten sogar aus Polystyrol.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Renovierungsfarbe für Innenwände und Decken.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Matt (Glanz 60°: < 2%)
Farbe:	Weiß
Dichte:	1,33 - 1,37 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 38 - 40%
	In Gewicht: 64 - 66%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: ± 40 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
VOC (W/W):	Max. 480 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	62°C

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	3 Stunden
Überstreichbar:	Naß in naß oder nach 4 Stunden
Durchgehärtet:	± 1 Tag

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	9 - 12 m ² /l pro Schicht
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Geeignete Untergründe: Putz, Zement, Beton, Holzfaserplatten, Hartschaumdämmplatten, alte Farbschichten, Tapete, etc. Diese brauchen meistens nicht vorab gereinigt zu werden, aber sie müssen trocken und stabil genug sein. 1 bis 2 Schichten auftragen je nach Zustand des Untergrundes; eventuell kann die 2. Schicht naß in naß aufgetragen werden. Nicht auf Elastofill auftragen; bei Gebrauch von Pegaflex erst mit Porisol isolieren.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	3 - 5% verdünnen wenn nötig.
Roller:	3 - 5% verdünnen wenn nötig.
Druckluftspritz- verfahren:	Möglich.
Airless spritzen:	Düse: 011 - 015 / Druck: 180 Bar Höchstens 5% verdünnen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PEGAMAT RL

Verdünnung: Thinner RL oder Lackbenzin (Letzteres für den geruchlosen Charakter und die Anwendung auf Polystyrol).

Reinigung: Lackbenzin.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trocknen und gut be- und entlüfteten Umgebung auftragen.

BEMERKUNGEN

- Pegamat RL ist ein reversibles Farbsystem, d.h. daß es sich in seinem eigenen Lösemitteln löst.
- Getrocknete Flecken Pegamat RL können daher ohne Probleme mit Thinner RL oder Lackbenzin entfernt werden.
- Nicht tönen mit Universalpigmenten oder der Mischmaschine. Pastellfarben können mit höchstens 5% Fassilux Satin (3% für Schwarz) getönt werden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com