

PRODUKT DATEN

PARACEM

BESCHREIBUNG

Acrylatdispersionsfarbe im Außen- und Innenbereich.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohe Dauerhaftigkeit - perfekter Widerstand gegen Verseifung - besonders hohe Deckfähigkeit - gut atmend (wasserdampfdurchlässig) - wenig regendurchdringbar - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf alten oder neuen Untergründen wie zum Beispiel Mauerwerk, Zementputz oder Pflaster, Ziegel, Gipskarton und Holzplatten.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Aussehen: | Satinmatt (Glanz 60°: ± 5%) |
| Farbe: | Weiß + Farbkarte + Mathymix |
| Dichte: | ± 1,5 g/cm ³ |
| Feststoffgehalt: | In Volumen: ± 46% |
| | In Gewicht: ± 64% |
| Empfohlene Schichtdicke: | Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l) |
| | Trockenfilm: ± 45 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l) |
| VOC (W/W): | Max. 25 g/l |
| Flammpunkt (DIN53213): | Nicht entzündlich |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Trockenzeiten: | 20°C/50% rel. L. |
| Klebfrei: | ± 40 Minuten (10 m ² /l) |
| Griffest: | ± 2 Stunden (10 m ² /l) |
| Überstreichbar: | ± 4 Stunden (10 m ² /l) |
| Durchgehärtet: | ± 1 Tag |

ERGIEBIGKEIT

| | |
|--------------|---|
| Theoretisch: | 7 - 10 m ² /l pro Schicht |
| Praktisch: | Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220). |

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muß trocken und stabil sein; gründlich reinigen.

Falls der Untergrund Moos aufweist, muß zuerst mit einem geeigneten Anti-Moos Produkt behandelt werden.

Auf sehr porösen Untergründen erst eine Schicht Parafix oder Pegafix / Paracem (25/75) anbringen.

Auf sehr glatten Ziegelsteinen erst eine Schicht Noxyde verdünnt mit 25% Wasser, oder Pegalink anbringen.

Alte kreadende Farben, nach Reinigung, vorab mit einer Schicht Fixonal oder Pegafix imprägnieren.

Kleine Löcher, Falten und Risse auffüllen mit Fill-Om. Nötigenfalls spachteln mit Pegaflex. Feinschleifen und entstauben. Danach 1-2 Schichten Paracem auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PARACEM

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

| | |
|-----------------------------|--|
| Pinsel: | Auftragen mit Flächenstreicher. |
| Roller: | Auftragen mit Dispersionsrolle. |
| Druckluftspritz- verfahren: | Ja, mit Wasser verdünnen (3 - 5%). |
| Airless spritzen: | Düse: 013 - 018 / Druck: 180 Bar |
| Reinigung: | Wasser |
| Verdünnung: | <u>Für Aussen:</u> nicht verdünnen. <u>Für Innen:</u> verdünnen mit 5 bis 10% Wasser oder besser mit 5% Fair-Decor. |

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindestens 5°C, höchstens 80% relative Luftfeuchte.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com