

## PRODUKTDATEN

### SCHNELLTROCKNENDE EPOXID BODENGRUNDIERUNG 3366

#### BESCHREIBUNG

Rust-Oleum® Schnelltrocknende Epoxid Dichten-Bodengrundierung 3366 ist eine rasch härtende lösungsmittelfreie 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungen auf verschiedenen Untergründen wie flügelgeglättetem Beton.

#### HAUPTEIGENSCHAFTEN

Hervorragende Haft- und Bindefähigkeit - nur 3 Stunden Trockenzeit, daher können Grundierung und Oberschicht in einem Tag aufgebracht werden - das Produkt bildet eine hellgraue Fläche, d. h. bessere Deckkraft für die nachfolgenden Schichten.

#### EMPFOHLENE VERWENDUNG

Geeignet für dichte, glatte Böden wie flügelgeglätteten Beton, Kunststeinplatten und keramische Fliesen. Das Produkt kann in Kombination mit allen Rust-Oleum®- oder Mathys-Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen verwendet werden. Bei anderen Beschichtungen empfehlen wir zu prüfen, ob das Produkt geeignet ist.

#### TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Aussehen:             | Satin                  |
| Farbe:                | Hellgrau               |
| Dichte:               | 1,1 kg/dm <sup>3</sup> |
| Feststoffanteil:      | An Volumen: 100%       |
|                       | An Gewicht: 100%       |
| Empfohlene Filmdicke: | Nasser Film: 100 µm    |
|                       | Trockener Film: 100 µm |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| VOC-Wert max.:           | 30 g/l max.   |
| Gebrauchsfertig Gemisch: | 30 g/l max.   |
| Kategorie:               | A/h           |
| EU-Grenzwerte:           | 30 g/l (2010) |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Trockenzeiten:</b> | 20 °C/50 % r. F.   |
| Handtrocken:          | 1,5 Stunden  |
| Überstreichbar:       | Nach 3 Stunden (innerhalb von 36 Stunden)                              |
| Durchgehärtet:        | 5 Tage (begehrbar nach 3 Stunden)                                      |
|                       | Wichtig: Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Trockenzeit. |

#### Ergiebigkeit

|              |   |
|--------------|---|
| Theoretisch: | ± 10 m <sup>2</sup> /l (bei 100 µm trocken)   |
| Praktisch:   | Die praktische Ergiebigkeit hängt von vielen Faktoren ab wie der Porosität und der Rauheit des Untergrunds und vom Materialverlust bei der Anwendung. |

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Frischer Beton sollte mindestens 30 Tage trocknen. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett, Staub, Schmutz und anderen Verschmutzungen sein. Fett, Öl und sonstige Oberflächenverschmutzung durch Laugen- oder Hochdruckreinigung (Dampf) entfernen. Vorhergehende Schichten vollständig entfernen.

#### ANWENDUNGSHINWEISE

Die große Außendose enthält eine Dose Kunstharz und eine Dose Härter. Die beiden Dosen entnehmen und den Inhalt gründlich umrühren. Beide Dosen in die große Außendose leeren.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
info.be@ro-m.com  
www.ro-m.com

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
info.fr@ro-m.com  
www.ro-m.com

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu

## PRODUKTDATEN

### SCHNELLTROCKNENDE EPOXID BODENGRUNDIERUNG 3366

Nun beide Komponenten mit einem Handrührwerk gründlich vermischen. Ideal ist eine mindestens 25 mm breite Holzlatte. 2 - 3 Minuten mischen, bis eine gleichmäßige Farbe und Konsistenz erreicht sind.

Die Topfzeit beträgt 2 Stunden bei 20 °C.

#### AUFTRAGEN UND VERDÜNNEN

- Pinsel:** Pinsel mit langem Naturhaar verwenden. Nicht verdünnen.
- Roller:** Mit einem mittleren Plüschroller auftragen. Nicht verdünnen. Roller und Rollerschale nach 2 Stunden austauschen.
- Reinigung:** Pinsel und Roller müssen in warmem Seifenwasser gewaschen werden, bevor das Produkt zu härten beginnt. Unbeabsichtigte Spritzer der Kunstharzkomponente vor der Vermischung mit dem Härter können nur mit starken Lösungsmitteln wie Rust-Oleum® Thinner 160 entfernt werden.

#### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 30 °C verwenden. Kälte oder Feuchtigkeit kann die Härtung verzögern oder verhindern. Nicht zu dick auftragen.

#### HINWEISE

Obwohl das Produkt die Haftung auf schwierigem Untergrund verbessert, können die Eigenschaften solcher Flächen unterschiedlich sein. Daher sollte das Produkt an einer Stelle probeweise aufgetragen werden, um sicherzugehen, dass die erforderliche Haftung erreicht wird.

Das gilt auch für schwer zu reinigende Flächen wie Fliesen in Barfußbereichen. Rust-Oleum® 3366 ist nur als Grundierung geeignet, nicht als Nutzschrift. Das Produkt haftet nicht auf angegriffenem, bröckligem, verunreinigtem oder anderem ungeeigneten Untergrund. Je nach Untergrund und je nachdem, wie effektiv dieser gereinigt werden kann, ist Rust-Oleum 3366 möglicherweise nicht so wirkungsvoll wie herkömmliche Vorbereitungsarten, z. B. Strahlreinigen. Wir empfehlen daher, möglichst diese Methoden anzuwenden, vor allem für größere und stärker beanspruchte Flächen.

#### SICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt und die Sicherheitsanweisungen auf der Dose beachten.

#### HALTBARKEIT/LAGERBEDINGUNGEN

2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in ungeöffneten Dosen bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
info.be@ro-m.com  
www.ro-m.com

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
info.fr@ro-m.com  
www.ro-m.com

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
info@rust-oleum.eu  
www.rust-oleum.eu