

PRODUKT DATEN

PARACEM EFFECTS FINISH

BESCHREIBUNG

Wasserdispergierter Acrylatklarlack.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Nicht vergilbend - einfache Anwendung mit Roller und Pinsel - gleichförmiges Aussehen - abwaschbar.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Deckschicht für Innenfarben und dekorative Techniken, wenn ein hoher mechanischer Schutz gewünscht wird.

Empfohlen als Endschicht bei dekorativen Techniken: Paracem Effects Sand / Sable oder Fair-Decor.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|--|
| Aussehen: | Seidenglanz (Glanz 60°: ± 20%) |
| Farbe: | Farblos |
| Dichte: | 1,02 - 1,04 g/cm ³ |
| Feststoffgehalt: | In Volumen: 27.5 - 30.5% In Gewicht: 30 - 33% |
| Empfohlene Schichtdicke: | Naßfilm: ± 70 Mikron (Verbrauch: 14 m ² /l) Trockenfilm: ± 20 Mikron (Verbrauch: 14 m ² /l) |
| Flammpunkt (DIN53213): | Nicht entzündlich |
| VOC-Wert max.: | 90 g/l max. |
| Gebrauchsfertig Gemisch: | 90 g/l max. |
| Kategorie: | A/e |
| EU Termin Wert: | 150 g/l (2007) / 150 g/l (2010) |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Trockenzeiten: | 20°C/50% rel. L. |
| Klebfrei: | 30 Minuten |
| Überstreichbar: | 4 Stunden |
| Durchgehärtet: | ± 1 Woche |

ERGIEBIGKEIT

| | |
|--------------|---|
| Theoretisch: | 12 - 14 m ² /l |
| Praktisch: | Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220). |

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu schützenden Farbschichten oder Techniken müssen trocken und ausgehärtet sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

| | |
|---------|---|
| Pinsel: | Paracem Effects Finish aufbringen in 1 oder 2 Schichten mit einem flachen Pinsel. |
| Roller: | Paracem Effects Finish aufbringen in 1 oder 2 Schichten mit einer Farbrolle. |

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PARACEM EFFECTS FINISH

Druckluftspritz- verfahren: Möglich.

Airless spritzen: Düse: 09 - 013 / Druck: 180 Bar.

Reinigung: Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Auftragen bei einer Temperatur von mindestens 5°C und einer R.F. von maximal 80%.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com