

PRODUKTDATEN

SECCO HYDRO CREME

BESCHREIBUNG

Secco Hydro Crème ist ein pastöses Hydrophobiermittel auf Wasserbasis, das speziell entwickelt wurde, um mineralische Untergründe und wenig porösen Beton auf Dauer wasserabstoßend zu machen. Durch seine hohe Viskosität ist eine lange Kontaktzeit möglich, wodurch das Produkt tief eindringen kann. Anwendbar sowohl für waagerechte und senkrechte Anwendungen als auch über dem Kopf.

SPEZIELLE MERKMALE

Wasserdampfdurchlässig - nahezu unsichtbar – geringe Flüchtigkeit - lösemittelfrei - gut alkalibeständig – hoher Abperleffekt – sehr tiefes Eindringen - auf frischen Fugen einsetzbar - vermindert Salzverwitterungen, Frostschaden, Kalkauswaschungen, Schimmel, Moos-, Algenanwuchs und Erosion usw. - anwendbar auf relativ feuchten und warmen Böden

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Macht Backstein, Beton, Asbestzement, Kalksandstein, Fugenmörtel, Gasbeton usw. wasserabstoßend.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Weiß (nasses Produkt) trocknet transparent
Feststoffgehalt: ca. 25-30 %
Masse: 1,15 g/cm³

Ergiebigkeit

Theoretisch: 0,1 – 0,4 kg/m²
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds und Materialverlust während des Anbringens (siehe DIN 53220).

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss trocken, sauber, schmutz- und fettfrei sein.

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor Gebrauch für eine gute Homogenität intensiv rühren/aufschütteln.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Werkzeug: Die zu behandelnden Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Fugen in schlechtem Zustand müssen vorab repariert werden. In einer Schicht aufbringen, unter Berücksichtigung der Porosität des Untergrunds von unten nach oben. Umgebendes Material wie Rahmen, Fenster und Pflanzen während des Aufbringens abschirmen. Mit Bürste, Rolle oder Airless Spray auftragen.

Reinigen: Wasser

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C.

SICHERHEIT

Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Informationen auf der Verpackung.

LAGERSTABILITÄT

Mindestens 1 Jahre ab Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung, bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in der prallen Sonne, bei Temperaturen zwischen 5 ° und 30 °C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu